

RaniBel

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

	Caractéristiques		Normes
Perméabilité à l'air	1 329 cm ³ / m ² / 24h		ASTM D 3985 (23°C/RH~65%)
Résistance à l'impact	300 g		ASTM D 1709
Résistance à l'Étirement	Transversale	20 Mpa (N/cm ²)	ISO 1183
	Longitudinale	20 Mpa (N/cm ²)	
Allongement à la Rupture	Transversale	600 %	ISO 1183
	Longitudinale	700 %	
Résistance à la Déchirure	Transversale	20 N	ISO 6383/1
	Longitudinale	22 N	

Épaisseur 120 microns

Largeurs 6 à 18m

Longueur 50m

Couleur Vert / Blanc

Durée de Vie 18 à 24 mois

Conditionnement Palette de 14 ou 11 rouleaux

Impression sur film RaniBel – date de production avec code – symbole du recyclage

Emballage Film noir-blanc

Étiquetage RaniBel

