

GEAR ZF

LUBRIFIANTS POUR BOITES ET PONTS

GAMME TRANSMISSION

 BOITES et PONTS
 MINERALE
 SAE 80W-90, 85W-90 et 85W-140

Minérale

Semi-synthétique

100% synthétique

NORMES ET SPECIFICATIONS

 API GL-5
 MB Approval 235.0
 ZF TE-ML 16B, 17B, 19B, 21A

Résistance à l'oxydation



Stabilité au cisaillement



Niveau extrême-pression


APPLICATIONS

Les **GEAR ZF** sont des huiles extrême-pression adaptées à la lubrification des engrenages fortement chargés, boîtes de vitesses et ponts hypoïdes équipant les véhicules industriels, engins de travaux publics et matériels agricoles, pour lesquels un lubrifiant de niveau API GL5 est exigé.

AVANTAGES

- Propriétés Extrême-Pression et anti-usure renforcées
- Multigrade : très bonne lubrification à toutes températures
- Compatibilité avec les métaux non ferreux
- Bonne stabilité thermique
- Grande résistance à l'oxydation
- Excellentes propriétés anti-mousse

PERFORMANCES
HOMOLOGATIONS (1)

 ZF TE-ML 16B, 17B, 19B, 21A (ZF000343) (grade SAE 80W-90)
 MERCEDES MB Approval 235.0 (pour le grade SAE 85W-90)

(1) Certificats d'homologation disponibles sur demande

NIVEAUX DE PERFORMANCES

 API GL-5
 MIL-L2105 C, D (pour le grade SAE 85W-140)
 FORD SR-M2C9102-A
 MAN 342-M1
 VOLVO 97310 (pour le grade SAE 85W-140)
 VOLVO 97316 (pour le grade SAE 80W-90)
 ZF TE-ML 07A



CARACTERISTIQUES

CARACTERISTIQUES	UNITES	METHODES	VALEURS MOYENNES		
Grade SAE	-	-	80W-90	85W-90	85W-140
Masse volumique à 15°C	kg/m ³	NF T 60101	901	907	914
Viscosité cinématique à 40°C	mm ² /s	NF T 60100	140.9	186	407.8
Viscosité cinématique à 100°C	mm ² /s	NF T 60100	14.2	17.1	28.2
Indice de viscosité	-	NF T 60136	98	98	95
Viscosité Brookfield à -26°C	mPa.s	NF T 60152	115 000	-	-
Viscosité Brookfield à -12°C	mPa.s	NF T 60152	-	130 000	150 000
Point d'écoulement	°C	NF T 60105	-30	-24	-18
Point d'éclair	°C	NF T 60118	222	220	222

Les caractéristiques moyennes sont données à titre indicatif

HYGIENE, SECURITE ET ENVIRONNEMENT

L'élimination doit être effectuée en conformité avec les règlements en vigueur sur le rejet des huiles usagées.

A stocker à l'abri des intempéries.

Notre service technique est à votre disposition pour vous apporter les conseils nécessaires.